

DATENBLATT / DATA SHEET

# Euroboard Special White (GT 2)

## Grease Guard Food - fully sized


SEKUNDÄRFASERSTOFF, GESTRICHEN

DECKE H'FREI WEISS, RÜCKS. WEISS MIT FETTBARRIERE

WHITE LINED CHIPBOARD, TOP SIDE WOODFREE WHITE,  
REVERSE WHITE WITH GREASE BARRIER

ROHSTOFFE | RAW MATERIALS

- Fabrikationsausschuss gebleichter Zellstoffkarton / pre consumer waste semi-chemical pulp
- 1.02 Sortiertes, gemischtes Altpapier / post consumer waste
- Fabrikationsausschuss Halbzellstoff / pre consumer waste semi-chemical pulp



TECHNISCHE WERTE | TECHNICAL FIGURES

Flächengewicht <i>Substance</i>	Dicke <i>caliper</i>	Biegesteifigkeit L & W 5° <i>stiffness</i>		Biegesteifigkeit Taber 15° * <i>stiffness</i>	
		LÄNGS / MD	QUER / CD	LÄNGS / MD	QUER / CD
300	380	27,0	9,0	14,0	4,5
350	450	48,0	15,5	25,5	8,0
375	495	56,0	19,3	29,5	10,0
400	540	64,0	23,0	34,0	12,0
450	630	90,0	35,0	47,5	18,5

Weissgrad Decke / brightness top side 86 %

Cobb 1800": Rückseite / reverse side < 100 g/m<sup>2</sup>

Fettbarriere Kit-Wert / grease barrier kit value 7 - 10

\* Taber: errechnete Richtwerte (unverbindlich) | taber: calculated and indicative

Toleranzen / tolerances

PROPERTY	UNIT	TEST METHOD	
Prüfklima / test condition	°C	DIN EN ISO 20187	23° +/- 1° C, 50 % +/- 2% rel. Feuchte / humidity
Flächengewicht / substance	g/m <sup>2</sup>	EN ISO 536	+/- 2 %
Dicke / thickness	µm	ISO 534	+/- 5 %
Biegesteifigkeit / stiffness	mNm	DIN 53121, ISO 2493	- 15 %
Weissgrad / brightness	%	ISO 2470-2	+/- 1,5 %

ANSPRECHPARTNER | CONTACT

Änderungen vorbehalten, Stand 06.2018 /  
subject to change, date of issue 2018-06

I.P.P. International Paper & Plastic  
Nijverheidsweg 37  
2102 LK HEEMSTEDE  
Nederland  
www.ipp.nl 0031 23 303 57 00  
karton@ipp.nl